



1170

CANTERA LA TORRETA, S.A.U.
 C/ Grecia 31, Ciudad del Transporte – 12006 Castellón
 Centro de producción: Camino Romeral, s/n
 12080 Castellón
 04

019 - Zahorra artificial 0/32

Declaración de prestaciones nº: DP 1-13242

EN 13242:2002 + A1:2007

Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerantes hidráulicos para uso en capas estructurales de firmes

| | | |
|---|---|-------------------------------|
| Granulometría | Categoría: G _A 80(*) | |
| Forma del árido grueso | FI ₂₀ | |
| Porcentaje de caras fracturadas del áridos grueso | C _{90/3} | |
| Calidad de los finos | 40 (EA) 3 (AM) | |
| Resistencia a la fragmentación / machaqueo del árido grueso (LA) | LA ₃₅ | |
| Azufre total | S ₁ | |
| Sulfatos solubles en ácido | AS _{0,2} | |
| Componentes que modifican la velocidad de fraguado y endurecimiento (contaminantes orgánicos). | COLOR MÁS CLARO QUE LA DISOLUCIÓN PATRÓN | |
| Estabilidad en volumen | No aplica | |
| | (*) Declaración de la granulometría característica | |
| | Tamiz (mm) | Porcentaje que pasa (en masa) |
| | 31,5 | 93 ± 10 |
| | 22,4 | 79 ± 20 |
| | 16 | 65 ± 20 |
| | 11,2 | 53 ± 20 |
| | 8 | 44 ± 20 |
| | 5,6 | 37 ± 15 |
| | 4 | 32 ± 15 |
| | 2 | 23 ± 20 |
| | 1 | 16 ± 15 |
| | 0,063 | 6,8 ± 5 |