



05
1170

CANERA LA TORRETA, S.A.U.
(ORIGEN HORMIGONES)
C/ Grecia 31, Ciudad del Transporte – 12006 Castellón

Centro de producción: Camino Romeral, s/n
12080 Castellón

EN 998-2:2010

2 - Mortero fresco G / M 5
(hecho en fábrica húmedo)

Mortero para albañilería para uso corriente, para requisitos estructurales, construcciones exteriores, albañilería armada, requisitos contra el fuego y aislamiento térmico.

Número declaración prestaciones: DP 1-998-2

EN 998-1:2010

2 - CSIII W 0 / GP R
(hecho en fábrica húmedo)

Mortero para revoco enlucido para uso corriente y para renovación para su utilización en construcciones exteriores y en construcciones sometidas a requisitos contra el fuego.

Número declaración prestaciones: DP 1-998-1

Resistencia a la compresión (N / mm²)	M 5	Reacción frente al fuego.	A 1
Resistencia de unión (adhesión – valor tabulado)	0,15	Absorción de agua.	W 0
Absorción de agua (kg / m²·min^{0,5})	1,0	Permeabilidad al vapor de agua (m²·s·Pa / kg).	2
Permeabilidad al vapor de agua	15/35	Adhesión (N/mm²) y forma de rotura.	0,54 y Tipo A
Conductividad térmica / densidad (W/m·K)	1,25 - 1,37		
Reacción frente al fuego	A1		
Contenido en iones cloruros (% en masa)	0,01		